

TECHNICAL REPORT 【CPPフィルム】

「サントックス-CP TP11」の物性

【特徴】

透明性、光沢度に優れ、耐寒性、ヒートシール性を有するCPPフィルムです。

【用途】

繊維包装、雑貨包装等

測定項目	測定法	単位	面・方向等	TP11
厚さ	サントックス法	μm	—	80
ヘーズ	JIS K 7136準拠	%	—	3.3
光沢度	JIS K 7105準拠	%	巻内面	139
			巻外面	139
動摩擦係数	JIS K 7125準拠	—	巻内/巻内	0.39
			巻外/巻外	0.41
引張強度	JIS K 7127準拠	MPa	縦	50
			横	45
引張伸度	JIS K 7127準拠	%	縦	735
			横	855
引張弾性率	サントックス法	MPa	縦	405
			横	395
衝撃強度	サントックス法	J	23°C	1.5
			0°C	1.2

注) 上記値は測定値であって、規格値ではありません。