



パロニア®、パロニア®HDライト

製品分類	項目	単位	試験方法	方向	製品厚み (mm)								
					2	3	4	5	6	7	8	10	
パロニア®	引張強さ	MPa	RM東セロ法 参考：JIS K-7113 旧規格	MD	7.8	6.5	5.8	-	-	-	-	-	-
				TD	6.3	6.0	6.0	-	-	-	-	-	
	引張破断伸び	%	RM東セロ法 参考：JIS K-7113 旧規格	MD	75	55	40	-	-	-	-	-	
				TD	40	45	45	-	-	-	-	-	
	曲げ強度	MPa	RM東セロ法 参考：JIS K-7171	MD	6.7	7.0	7.1	7.3	7.0	-	7.8	8.0	
				TD	3.9	4.5	5.2	6.0	6.5	-	7.8	8.6	
	曲げ弾性率	MPa	RM東セロ法 参考：JIS K-7171	MD	440	360	320	300	270	-	300	290	
				TD	260	220	220	230	230	-	270	270	
パロニア® HDライト	曲げ強度	MPa	RM東セロ法 参考：JIS K-7171	MD	-	7.5	-	8.1	-	8.2	-	8	
				TD	-	6.3	-	7.9	-	8.7	-	10.3	
	曲げ弾性率	MPa	RM東セロ法 参考：JIS K-7171	MD	-	520	-	430	-	380	-	340	
				TD	-	420	-	420	-	390	-	390	

注-1) パロニア® 6mm以上はガス発泡品、他は化学発泡品

注-2) 表中の-は測定不可のためデータがないことを示す

注-3) 曲げ強度、曲げ弾性率は標線間距離100mmで測定

パロニア®スーパー、パロニア®スーパーHD

製品分類	項目	単位	試験方法	方向	製品厚み (mm)						
					3	5	7	8	10	15	20
パロニア® スーパー	曲げ強度	MPa	RM東セロ法 参考：JIS K-7171	MD	-	13.1	-	12.3	11.9	-	-
				TD	-	11.8	-	13.2	14.0	-	-
	曲げ弾性率	MPa	RM東セロ法 参考：JIS K-7171	MD	-	505	-	450	410	-	-
				TD	-	470	-	430	420	-	-
パロニア® スーパーHD	曲げ強度	MPa	RM東セロ法 参考：JIS K-7171	MD	12.1	13.3	14.3	-	14.9	12.7	12.0
				TD	11.7	13.9	15.8	-	17.7	15.5	15.7
	曲げ弾性率	MPa	RM東セロ法 参考：JIS K-7171	MD	790	680	620	-	560	590	510
				TD	780	710	670	-	650	680	580

注-1) 表中の-は測定不可のためデータがないことを示す

注-2) 曲げ強度、曲げ弾性率はパロニア®スーパーは標線間距離100mm、

パロニア®スーパーHD15mm & 20mmは標線間距離200mmで測定

導電パロニア®

製品分類	項目	単位	試験方法	方向	製品厚み (mm)
					3
導電パロニア®	引張強さ	MPa	RM東セロ法 参考：JIS K-7113 旧規格	MD	6.7
				TD	6.3
	引張破断伸び	%	RM東セロ法 参考：JIS K-7113 旧規格	MD	35
				TD	30
	曲げ強度	MPa	RM東セロ法 参考：JIS K-7171	MD	8
				TD	5.5
	曲げ弾性率	MPa	RM東セロ法 参考：JIS K-7171	MD	420
				TD	280
表面固有抵抗	Ω	RM東セロ法 参考：JIS K-6911		4 × 10 ⁶	

注-1) 曲げ強度、曲げ弾性率は標線間距離100mmで測定

※上記の値は代表値であり、保証値ではありません

アールエム東セロ株式会社 TC営業本部 営業部

東京支店 TEL:03-6895-5702 名古屋支店 TEL:052-962-1290 大阪支店 TEL:06-6446-3150